

W203H 水蒸气透过率测试仪

W203H 水蒸气透过率测试仪基于红外法测试原理，为中、高阻隔性材料提供宽范围、高效率的水蒸气透过率检测，适用于塑料薄膜、复合膜、袋、瓶与医疗、建材领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。



产品特征

- 13 寸平板电脑操作，windows 界面，人机接口时尚、便捷
- 高精度红外水分传感器，提高了测试的准确性和稳定性
- 3 个测试腔完全独立，可同时测试相同或不同的试样
- 宽范围、高精度、自动化温湿度控制，满足各种试验条件下的测试
- 独特的测试结构，3 个腔在同一温湿度下进行测试，确保不同测试腔的测试条件的一致性
- 试验结果支持多格式存储和数据输出，包括实验报告 Excel、云端共享
- 产品符合 GMP 用户多级权限
- 可进行试验结果的单次、成组的统计分析
- 具备 ISP 在线控制、升级功能，可按照要求远程更改试验功能
- 专门的计算机通信软件，可进行试验的实时显示及数据的分析处理、数据保存

测试原理

仪器采用红外检测器法测试原理，将待测试样装夹在恒温的干、湿腔之间，试样两侧存在一定的湿度差，由于湿度梯度的存在，水蒸气会从高湿腔向低湿腔扩散，在低湿腔，水蒸气被载气携带至红外传感器，进入传感器时会产生同比例的电信号，通过对传感器电信号的分析计算，从而得到试样的水蒸气透过率和透湿系数。

该仪器符合多项国家和国际标准：GB/T 26253-2010、YBB 00092003-2015、ISO 15106-2、ASTM F1249、TAPPI T557、JIS K7129

测试应用

基础应用	薄膜	适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试
	片材	适用于各种工程塑料、橡胶，建材（建筑用防水材料）、保温材料等片状材料的水蒸气透过率测试，如 PP 片材、PVC 片材、PVDC 片材、尼龙片材等
	纸张、纸板	适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试
	容器	适用于塑料袋、纸盒、塑料瓶、输液袋、输液瓶等容器



技术指标

指标	参数
测试范围	0.001 ~ 50 g/m ² ·24h (常规)
	0.000005 ~ 0.25g/(pkg·24h)(包装件)
系统分辨率	0.0001 g/m ² ·24h
试样数量	1 ~ 3 件 (数据各自独立)
试验温度	10 ~ 60°C (常规)
控温精度	±0.1°C
试验湿度	5 ~ 90%RH、100%RH
控湿精度	±1%RH
测试面积	50 cm ² (其他尺寸可定制)
试样厚度	≤ 3 mm (其他厚度要求可定做)
载气规格	99.999%高纯氮气 (气源用户自备)
气源压力	≥0.20 MPa
接口尺寸	1/8 英寸金属管
外形尺寸	580 mm (W) × 750 mm (D) × 460 mm (H)
电 源	AC 220V 50Hz
净 重	72 kg

产品配置

标准配置：主机、平板电脑、专业软件、网线、菱形取样器、1/8 英寸钢管、氮气减压阀、湿度控制系统、真空油脂

选购件：标准膜、容器测试附件

备注：氮气接口为 1/8 英寸金属管；气源、蒸馏水用户自备。

注：赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知，您可登录 www.cscii.com 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。

